

LT-11

CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA COCCIÓN BEFORE FIRED CHARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES AVANT CUISSON	
TIPO DE COMPOSICIÓN COMPOSITION TYPE TYPE DE COMPOSITION	LOZA CALCAREA FELDESPATICA CALCAREUS EARTHENWARE FELDESPATIC FAÏENCE CALCAIRE FELDESPATIC
PRESENTACIÓN PRESENTATION PRESENTATION	BARBOTINA CASTING SLIP BARBOTINE
DENSIDAD DE TRABAJO (gr./litro) WORK DENSITY DENSITE DE TRAVAIL	1750
VISCOSIDAD DE TRABAJO (segundos) WORK VISCOSITY VISCOSITE DE TRAVAIL Medido en Copa Ford nº 4 Measured in Ford Cup nº 4 Mesuré enCOupe Ford nº 4	80
CONTRACCIÓN DE SECADO (%) DRYING SHRINKAGE RETRAIT SECHAGE	5.00

CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA COCCIÓN AFTER FIRED CHARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES APRES CUISSON							
TEMPERATURA DE COCCIÓN (°C) FIRING TEMPERATURE TEMPERATURE DE CUISSON	1020						
COLOR COLOUR COULEUR	MUY BLANCO VERY WHITE TRES BLANCHE						
COORDENADAS CROMÁTICAS CHROMATIC COORDINATES COORDONNEES CHROMATIQUES	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">L</td> <td style="text-align: center;">92.05</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">A</td> <td style="text-align: center;">0.50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">B</td> <td style="text-align: center;">5.96</td> </tr> </table>	L	92.05	A	0.50	B	5.96
L	92.05						
A	0.50						
B	5.96						
PÉRDIDA AL FUEGO (%) LOST ON IGNITION PERTE AU FEU	15.50						
CONTRACCIÓN EN COCCIÓN (%) FIRING SHRINKAGE RETRAIT CUISSON	1.00						
ABSORCIÓN DE AGUA (%) WATER ABSORTION ABSORPTION D'EAU	23.85						
COEFICIENTES DE DILATACIÓN (x10 °C) THERMAL EXPANSION COEFFICIENT DE DILATATION	<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">α (25 - 300)</td> <td style="text-align: center;">71.38</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">α (300 - 500)</td> <td style="text-align: center;">86.47</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">α (500 - 650)</td> <td style="text-align: center;">116.86</td> </tr> </table>	α (25 - 300)	71.38	α (300 - 500)	86.47	α (500 - 650)	116.86
α (25 - 300)	71.38						
α (300 - 500)	86.47						
α (500 - 650)	116.86						