

GRES FUEGO

CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA COCCIÓN BEFORE FIRED CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES AVANT CUISSON	
TIPO DE COMPOSICIÓN COMPOSITION TYPE TYPE DE COMPOSITION	GRES REFRACTARIO CHAMOTADO REFRACTORY EARTHENWARE (GROGGED) GRES REFRACTAIRE CHAMOTTÉ
PRESENTACIÓN PRESENTATION PRESENTATION	PASTA EXTRUSIONADA PLASTIC BODY PÂTE ETIRAGE
CONTRACCIÓN DE SECADO (%) DRYING SHRINKAGE RETRAIT SECHAGE Partiendo del 16% de humedad At a moisture content of 16% A l'humidité du 16%	2,50-3,00

CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA COCCIÓN AFTER FIRED CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES APRES CUISSON		
TEMPERATURA DE COCCIÓN (°C) FIRING TEMPERATURE TEMPERATURE DE CUISSON	1250-1280	
COLOR COLOUR COULEUR	CREMA CREAM CRÈME	
PÉRDIDA AL FUEGO (%) LOST ON IGNITION PERTE AU FEU	5,00-5.50	
CONTRACCIÓN EN COCCIÓN (%) FIRING SHRINKAGE RETRAIT CUISSON	1.50-2,00	
ABSORCIÓN DE AGUA (%) WATER ABSORTION ABSORPTION D'EAU	12.00-13,00	
COEFICIENTES DE DILATACIÓN ($\times 10^{-7} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$) THERMAL EXPANSION COEFFICIENT DE DILATATION	α (25 - 300)	20.50
	α (300 - 500)	17,75
	α (500 - 650)	21,55

ESTA INFORMACIÓN TECNICA TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO. LOS DATOS REFENCIADOS SON RESULTADO DE LA MEDIA OBTENIDA PERIODICAMENTE EN NUESTRO LABORATORIO. / THIS TECHNICAL INFORMATION IS ONLY ORIENTATTIVE WAY DATES REFERENCED ARE THE RESULT OF THE AVERAGE OBTAINED PERIODICALLY IN OUR LABORATORY. / CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT, LES DONNEES REFERENCES SONT LE RESULTAT DE MOYENNE OBTENUE PERIODIQUEMENT DANS NOTRE LABORATOIRE..