

CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA COCCIÓN BEFORE FIRED CHARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES AVANT CUISSON	
TIPO DE COMPOSICIÓN COMPOSITION TYPE TYPE DE COMPOSITION	PORCELANA PORCELAIN PORCELAINE
PRESENTACIÓN PRESENTATION PRESENTATION	BARBOTINA CASTING SLIP BARBOTINE
DENSIDAD DE TRABAJO (gr./litro) WORK DENSITY DENSITE DE TRAVAIL	1.720
VISCOSIDAD DE TRABAJO (segundos) WORK VISCOSITY VISCOSITE DE TRAVAIL Medido en Copa Ford nº 4 Measured in Ford Cup nº 4 Mesuré enCOupe Ford nº 4	70-90
CONTRACCIÓN DE SECADO (%) DRYING SHRINKAGE RETRAIT SECHAGE	3.86

CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA COCCIÓN AFTER FIRED CHARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES APRES CUISSON	
TEMPERATURA DE COCCIÓN (°C) FIRING TEMPERATURE TEMPERATURE DE CUISSON	1280
COLOR COLOUR COULEUR	MUY BLANCO VERY WHITE TRÈS BLANCHE
COORDENADAS CROMÁTICAS CHROMATIC COORDINATES COORDONNEES CHROMATIQUES	L 92.05
	a -0.45
	b 4.63
PÉRDIDA AL FUEGO (%) LOST ON IGNITION PERTE AU FEU	6.95
CONTRACCIÓN EN COCCIÓN (%) FIRING SHRINKAGE RETRAIT CUISSON	10.85
ABSORCIÓN DE AGUA (%) WATER ABSORTION ABSORPTION D'EAU	2.80
COEFICIENTES DE DILATACIÓN (x10 °C) THERMAL EXPANSION COEFFICIENT DE DILATATION	α (50 - 300) 57.52
	α (300 - 500) 72.53
	α (500 - 650) 93.24

ESTA INFORMACIÓN TECNICA TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO. LOS DATOS REFENCIADOS SON RESULTADO DE LA MEDIA OBTENIDA PERIODICAMENTE EN NUESTRO LABORATORIO. / THIS TECHNICAL INFORMATION IS ONLY ORIENTATTIVE WAY DATES REFERENCED ARE THE RESULT OF THE AVERAGE OBTAINED PERIODICALLY IN OUR LABORATORY. / CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT, LES DONNEES REFERENCEES SONT LE RESULTAT DE MOYENNE OBTENUE PERIODIQUEMENT DANS NOTRE LABORATOIRE..