

LC-79

CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA COCCIÓN BEFORE FIRED CHARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES AVANT CUISSON			
TIPO DE COMPOSICIÓN COMPOSITION TYPE TYPE DE COMPOSITION	GRESDE MEDIA TEMPERATURA SEMISTONEWARE SEMIGRES		
PRESENTACIÓN PRESENTATION PRESENTATION	PASTA EXTRUSIONADA PLASTIC BODY PATE ETIRAGE		
CONTRACCIÓN DE SECADO (%) DRYING SHRINKAGE RETRAIT SECHAGE	DUREZA	8	10
	% H	20.00-21.00	
	%CS)	3.50 - 4.50	

CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA COCCIÓN AFTER FIRED CHARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES APRES CUISSON			
TEMPERATURA DE COCCIÓN (°C) FIRING TEMPERATURE TEMPERATURE DE CUISSON	1120 - 1130		
COLOR COLOUR COULEUR	MUY BLANCO VERY WHITE TRES BLANCHE		
PÉRDIDA AL FUEGO (%) LOST ON IGNITION PERTE AU FEU	10.50 – 11.50		
CONTRACCIÓN EN COCCIÓN (%) FIRING SHRINKAGE RETRAIT CUISSON	4.50 - 5.50		
ABSORCIÓN DE AGUA (%) WATER ABSORTION ABSORPTION D'EAU	11.50 – 13.50		
COEFICIENTES DE DILATACIÓN (x10 ⁻⁷ °C ⁻¹) THERMAL EXPANSION COEFFICIENT DE DILATATION	α (50 - 300)	62.50 (± 2,00)	
	α (300 - 500)	77.50 (± 2,00)	
	α (500 - 650)	108.50 (+ 2,00)	

ESTA INFORMACIÓN TECNICA TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO. LOS DATOS REFENCIADOS SON RESULTADO DE LA MEDIA OBTENIDA PERIODICAMENTE EN NUESTRO LABORATORIO. / THIS TECHNICAL INFORMATION IS ONLY ORIENTATTIVE WAY DATES REFERENCED ARE THE RESULT OF THE AVERAGE OBTAINED PERIODICALLY IN OUR LABORATORY. / CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT, LES DONNEES REFERENCES SONT LE RESULTAT DE MOYENNE OBTENUE PERIODIQUEMENT DANS NOTRE LABORATOIRE..