



## GMN NEGRO 0-0,2

| CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA COCCIÓN                                                                                                |                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| BEFORE FIRED CHARACTERISTIQUES                                                                                                     |                                                              |       |
| CARACTERISTIQUES AVANT CUISSON                                                                                                     |                                                              |       |
| TIPO DE COMPOSICIÓN<br>COMPOSITION TYPE<br>TYPE DE COMPOSITION                                                                     | PASTA REFRACTARIA CHAMOTADA<br>GROGGED STONEWARE 1260-1280°C |       |
| PRESENTACIÓN<br>PRESENTATION<br>PRESENTATION                                                                                       | PASTA EXTRUSIONADA<br>PLASTIC BODY<br>PATE ETIRAGE           |       |
| HUMEDAD APROX.<br>WATER PERCENTAGE<br>RETRAIT SECHAGE                                                                              | 20                                                           |       |
| PORCENTAJE CHAMOTA<br>CHAMOTTE PERCENTAGE                                                                                          | 40 %                                                         |       |
| TAMAÑO CHAMOTA<br>CHAMOTTE SIZE                                                                                                    | 0 - 0.2 mm                                                   |       |
| Consistencia Penetrometro PT-207 con punta cilíndrica de 2 cm³<br>Consistency by penetrometer PT-207 using cylinder point of 2 cm³ | 0.9 – 1.1 Kg/cm²                                             |       |
| CONTRACCIÓN DE SECADO A 110°<br>DRYING SHRINKAGE<br>RETRAIT SECHAGE                                                                | 6,3 %                                                        |       |
| CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA COCCIÓN                                                                                              |                                                              |       |
| AFTER FIRED CHARACTERISTIQUES                                                                                                      |                                                              |       |
| CARACTERISTIQUES APRES CUISSON                                                                                                     |                                                              |       |
| TEMPERATURA DE COCCIÓN (°C)<br>FIRING TEMPERATURE<br>TEMPERATURE DE CUISSON                                                        | 1260 - 1280 °C                                               |       |
| COORDENADAS CROMÁTICAS<br>CHROMATIC COORDINATES<br>COORDONNEES CHROMATIQUES                                                        | L                                                            | 28.15 |
|                                                                                                                                    | a                                                            | 1.22  |
|                                                                                                                                    | b                                                            | 1.3   |
| CONTRACCIÓN EN COCCIÓN (%)<br>FIRING SHRINKAGE<br>RETRAIT CUISSON                                                                  | 3,2 %                                                        |       |
| ABSORCION DE AGUA<br>WATER ABSORPTION                                                                                              | 9,3 %                                                        |       |

ESTA INFORMACIÓN TÉCNICA TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO. LOS DATOS REFENCIADOS SON RESULTADO DE LA MEDIA OBTENIDA PERIODICAMENTE EN NUESTRO LABORATORIO. / THIS TECHNICAL INFORMATION IS ONLY ORIENTATIVE WAY DATES REFERENCED ARE THE RESULT OF THE AVERAGE OBTAINED PERIODICALLY IN OUR LABORATORY. / CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT, LES DONNEES REFERENCES SONT LE RESULTAT DE MOYENNE OBTENUE PERIODIQUEMENT DANS NOTRE LABORATOIRE..