

CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA COCCIÓN BEFORE FIRED CHARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES AVANT CUISSON		
TIPO DE COMPOSICIÓN COMPOSITION TYPE TYPE DE COMPOSITION	PASTA ROJA RED BODY PÂTE DE CUISSON ROUGE	
PRESENTACIÓN PRESENTATION PRESENTATION	PASTA EXTRUSIONADA PLASTIC BODY PÂTE ETIRAGE	
CONTRACCIÓN DE SECADO (%) DRYING SHRINKAGE RETRAIT SECHAGE Partiendo del 17% de humedad At a moisture content of 17% A l'humidité du 17%	4.00 – 4.50	
ÍNDICE DE PLASTICIDAD PLASTICITY INDEX INDICE DE PLASTICITÉ	18.25	
TAMAÑO DE PARTÍCULA (% en volumen) PARTICLE SIZE TAILLE DE PARTICULE	% > 150.00 µm	1, 47
CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA COCCIÓN AFTER FIRED CHARACTERISTIQUES CARACTERISTIQUES APRES CUISSON		
TEMPERATURA DE COCCIÓN (°C) FIRING TEMPERATURE TEMPERATURE DE CUISSON	980°	
COLOR COLOUR COULEUR	TERRACOTA TERRA COTTA TERRACOTA	
COORDENADAS CROMÁTICAS CHROMATIC COORDINATES COORDONNEES CHROMATIQUES	L	64.62
	a	17.92
	b	28.15
PÉRDIDA AL FUEGO (%) LOST ON IGNITION PERTE AU FEU	14.02	
CONTRACCIÓN EN COCCIÓN (%) FIRING SHRINKAGE RETRAIT CUISSON	0.67	
ABSORCIÓN DE AGUA (%) WATER ABSORTION ABSORPTION D'EAU	18,48	
COEFICIENTES DE DILATACIÓN (x10⁻⁷ °C⁻¹) THERMAL EXPANSION COEFFICIENT DE DILATATION	α (25 - 300)	69.75
	α (300 - 500)	87.58
	α (500 - 650)	123.82

ESTA INFORMACIÓN TECNICA TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO. LOS DATOS REFENCIADOS SON RESULTADO DE LA MEDIA OBTENIDA PERIODICAMENTE EN NUESTRO LABORATORIO. / THIS TECHNICAL INFORMATION IS ONLY ORIENTATTIVE WAY DATES REFERENCED ARE THE RESULT OF THE AVERAGE OBTAINED PERIODICALLY IN OUR LABORATORY. / CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT, LES DONNEES REFERENCES SONT LE RESULTAT DE MOYENNE OBTENUE PERIODIQUEMENT DANS NOTRE LABORATOIRE..