

SG60 AMARILLA

CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA COCCIÓN BEFORE FIRED CHARACTERISTIQUES		
TIPO DE COMPOSICIÓN COMPOSITION TYPE	GRES 1080°-1100°C STONEWARE 1080°-1100°C	
PRESENTACIÓN PRESENTATION	PASTA EXTRUSIONADA COLOREADA COLORED PLASTIC BODY	
PRINCIPALES COMPONENTES MAIN COMPONENTS	BASE: SG60 BLANCA COLOR: AMARILLO (Zr-Si-Pr)	
CONTRACCION SECADO Partiendo del 17% de humedad DRYING SHRINKAGE At a moisture content of 17%	3,50 - 4,00	
CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA COCCIÓN AFTER FIRED CHARACTERISTIQUES		
TEMPERATURA DE COCCIÓN FIRING TEMPERATURE	(°C)	1080 - 1100°C
COLOR COLOUR		AMARILLA YELLOW
PERDIDA AL FUEGO (1025°C) LOST ON IGNITION	(%)	6,00 – 6,50
CONTRACCIÓN EN COCCIÓN FIRING SHRINKAGE	(%)	5,50 – 6,00
ABSORCION DE AGUA WATER ABSORPTION	(%)	1,00 – 2,00
COEFICIENTE DILATACION (x10 ⁻⁷ °C ⁻¹) THERMAL EXPANSION	α(050-300)	(±2) 64,95
	α(300-500)	(±2) 78,75
	α(500-650)	(±2) 101.83

ESTA INFORMACIÓN TECNICA TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO. LOS DATOS REFENCIADOS SON RESULTADO DE LA MEDIA OBTENIDA PERIODICAMENTE EN NUESTRO LABORATORIO. / THIS TECHNICAL INFORMATION IS ONLY ORIENTATIVE WAY DATES REFERENCED ARE THE RESULT OF THE AVERAGE OBTAINED PERIODICALLY IN OUR LABORATORY. / CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT, LES DONNEES REFERENCEES SONT LE RESULTAT DE MOYENNE OBTENUE PERIODIQUEMENT DANS NOTRE LABORATOIRE.