MONTESA
PRODUCTOS CERAMICOS

SG60 AZUL

CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA COCCIÓN BEFORE FIRED CHARACTERISTIQUES	
TIPO DE COMPOSICIÓN COMPOSITION TYPE	**GRES 1080º-1100ºC** STONEWARE 1080º-1100ºC
PRESENTACIÓN PRESENTATION	**PASTA EXTRUSIONADA COLOREADA** COLORED PLASTIC BODY
PRINCIPALES COMPONENTES MAIN COMPONENTS	**BASE**: SG60 BLANCA **COLOR**: AZUL (Al-Co)
CONTRACCION SECADO **Partiendo del 17% de humedad** **DRYING SHRINKAGE** **At a moisture content of 17%**	3,50 - 4,00
CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA COCCIÓN AFTER FIRED CHARACTERISTIQUES	
TEMPERATURA DE COCCIÓN (ºC) FIRING TEMPERATURE	1080 / 1100ºC
COLOR COLOUR	AZUL BLUE
PERDIDA AL FUEGO (1025ºC) (%) LOST ON IGNITION	6,00 – 6,50
CONTRACCIÓN EN COCCIÓN (%) FIRING SHRINKAGE	5,50 – 6,00
ABSORCION DE AGUA (%) WATER ABSORPTION	1,00 – 2,00
COEFICIENTE DILATACION ($x10^{-7}ºC^{-1}$) THERMAL EXPANSION	α(050-300) (±2) 64,95 α(300-500) (±2) 78,75 α(500-650) (±2) 101.83

ESTA INFORMACIÓN TECNICA TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO. LOS DATOS REFENCIADOS SON RESULTADO DE LA MEDIA OBTENIDA PERIODICAMENTE EN NUESTRO LABORATORIO. / THIS TECHNICAL INFORMATION IS ONLY ORIENTATIVE WAY DATES REFERENCED ARE THE RESULT OF THE AVERAGE OBTAINED PERIODICALLY IN OUR LABORATORY. / CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT, LES DONNEES REFERENCEES SONT LE RESULTAT DE MOYENNE OBTENUE PERIODIQUEMENT DANS NOTRE LABORATOIRE.