

SG60 VERDE ESMERALDA

CARACTERÍSTICAS ANTES DE LA COCCIÓN BEFORE FIRED CHARACTERISTICS		
TIPO DE COMPOSICIÓN COMPOSITION TYPE	GRES 1080°-1100°C STONEWARE 1100°C	
PRESENTACIÓN PRESENTATION	PASTA EXTRUSIONADA COLOREADA COLORED PLASTIC BODY	
PRINCIPALES COMPONENTES MAIN COMPONENTS	BASE: SG60 BLANCA COLOR: VERDE (Al-Co-Cr)	
CONTRACCION SECADO Partiendo del 17% de humedad DRYING SHRINKAGE At a moisture content of 17%	3,50 - 4,00	
CARACTERÍSTICAS DESPUÉS DE LA COCCIÓN AFTER FIRED CHARACTERISTICS		
TEMPERATURA DE COCCIÓN (°C) FIRING TEMPERATURE	1080° / 1100°C	
COLOR COLOUR	VERDE GREE	
PERDIDA AL FUEGO (1025°C) (%) LOST ON IGNITION	6,00 – 6,50	
CONTRACCIÓN EN COCCIÓN (%) FIRING SHRINKAGE	5,50 – 6,00	
ABSORCION DE AGUA (%) WATER ABSORPTION	1,00 – 2,00	
COEFICIENTE DILATACION (x10 ⁻⁷ °C ⁻¹) THERMAL EXPANSION	α(050-300)	(±2) 64,95
	α(300-500)	(±2) 78,75
	α(500-650)	(±2) 101.83

ESTA INFORMACIÓN TECNICA TIENE CARÁCTER ORIENTATIVO. LOS DATOS REFENCIADOS SON RESULTADO DE LA MEDIA OBTENIDA PERIODICAMENTE EN NUESTRO LABORATORIO. / THIS TECHNICAL INFORMATION IS ONLY ORIENTATIVE WAY DATES REFERENCED ARE THE RESULT OF THE AVERAGE OBTAINED PERIODICALLY IN OUR LABORATORY. / CES INFORMATIONS TECHNIQUES SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT, LES DONNEES REFERENCEES SONT LE RESULTAT DE MOYENNE OBTENUE PERIODIQUEMENT DANS NOTRE LABORATOIRE.