

REFERENCIA REFERENCE REFERENCE		CBB-06/101	
DESCRIPCIÓN DESCRIPTION DESCRIPTION	TIPO KIND TYPE	ESMALTE COLOREADO AMARILLO BRILLO S/Pb.CREMOSO	
	APLICACIONES APLICATIONS UTILISATIONS	BICOCCION TRADICIONAL IDONEO PARA PINTAR A PINCEL	
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
PRINCIPALES COMPONENTES MAIN COMPONENTS COMPOSANTS PRINCIPAUX		Al ₂ O ₃ ÓXIDO DE ALUMINIO B ₂ O ₃ ÓXIDO DE BORO BaO ÓXIDO DE BARIO CaO ÓXIDO DE CALCIO K ₂ O ÓXIDO DE POTASIO Na ₂ O ÓXIDO DE SODIO SiO ₂ ÓXIDO DE SILICIO ZnO ÓXIDO DE ZINC COLOR AMARILLO (Zr-Si-Pr) SOLUCION ACUOSA	
INTERVALO DE COCCIÓN COOKING INTERVAL INTERVALLE DE CUISSON		980°-1000°C	
COEFICIENTE DE DILATACIÓN THERMAL EXPANSION COEFFICIENT DE DILATATION		CÚBICO	175.50
		LINEAL	58.50
OBSERVACIONES OBSERVATIONS OBSERVATIONS			
El resultado final de los controles realizados dependerá de la forma de aplicación, de las temperaturas y ciclos de cocción, así como del soporte cerámico empleado. Los datos incluidos en esta ficha son sólo a título informativo, no suponiendo relación contractual alguna. Antes de usar industrialmente todos los productos, deberían ser ensayados en pequeña escala bajo condiciones de trabajo normales, en caso contrario, Montesa Productos Cerámicos S.A. no se responsabiliza de los posibles daños causados. The final result of the controls carried out will depend on the application form, temperatures and firing cycles, as well as the ceramic support used. The data included in this sheet are only for information, not assuming any contractual relationship. Before industrially using all products, they should be tested on a small scale under normal working conditions, otherwise, Montesa Productos Cerámicos S.A. is not responsible for the possible damages caused. Le résultat final des contrôles effectués dépendra de la forme d'application, des températures et des cycles de cuisson, ainsi que du support céramique utilisé. Les données contenues dans cette fiche sont seulement pour information, n'assumant aucune relation contractuelle. Avant d'utiliser industriellement tous les produits, ils devraient être testés à petite échelle dans des conditions de travail normales, sinon, Montesa Productos Cerámicos S.A. n'est pas responsable des dommages possibles causés.			